

Das einzigartige Farbspiel der GERSTNER-Trauring-Legierungen.

Metallfarben	Bezeichnung	Material	Eigenschaften der GERSTNER-Legierung
1 	Pd 500	50% Palladium Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Dunkelgrau metallenes, sehr seltenes Edelmetall. Leicht, Gewicht ca. 5% schwerer als eine Silberlegierung. Harte GERSTNER-Trauringlegierung.
2 	Pd 950	95% Palladium Dazu überwiegend Gallium.	Hellgrau metallenes, sehr seltenes Edelmetall. Relativ leicht, Gewicht entspricht etwa einer Goldlegierung 375/000. Sehr harte GERSTNER-Trauringlegierung.
3 	Weißgold 585 (unrhodiniert)	58,5% Feingold 19% Palladium Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Auch Graugold genannt. Sehr harte GERSTNER-Trauringlegierung. Einfarbige Trauringe werden auf Wunsch ohne Aufpreis mit einer aufhellenden Rhodiumschicht (Bild 9) versehen.
4 	Weißgold 750 (unrhodiniert)	75% Feingold 16% Palladium Dazu überwiegend Kupfer.	
5 	Pt 600	60% Platin 10% Palladium Dazu überwiegend Kupfer.	Sehr seltenes, naturweißes Edelmetall. Extrem harte Edelmetalllegierung. Gewicht entspricht etwa einer Goldlegierung 585/000.
6 	Pt 950	95% Platin 5% Wolfram	Sehr seltenes, naturweißes Edelmetall. Bestens hautverträglich. Hohes Gewicht, ca. 50% schwerer als ein gleiches Model aus Gold 585/000. Sehr harte Edelmetallmischung.
7 	Weißgold 375	37,5 % Feingold Dazu überwiegend Silber und Palladium.	Preisgünstige, weiße Edelmetalllegierung mit dezentem Goldschimmer.
8 	Silber 925	92,5% Feinsilber 7,5% Kupfer	Silberhelles, naturweißes Edelmetall. Silberlegierungen können oxidieren und fleckig werden. Leichtes Gewicht und geringe Härte, daher als Trauringlegierung weniger zu empfehlen.
9 	Trauring mit Rhodiumschicht (sehr helles weiß)		Feine, hellweiße Oberflächenbeschichtung für Weißgoldringe. Trägt sich mit der Zeit ab.
10 	Gold 990	99% Feingold Dazu überwiegend Gallium.	Außergewöhnlich reine und hochwertige GERSTNER-Trauringlegierung, auch für Allergiker bestens geeignet.
11 	Gold 900	90% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Intensiver Goldton.

Metallfarben	Bezeichnung	Material	Eigenschaften der GERSTNER-Legierung
12 	Gelbgold 750	75% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Beliebte, hochwertige GERSTNER-Trauringlegierung mit hervorragenden Trageeigenschaften.
13 	Mittelgold (rötlich) 750	75% Feingold Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	
14 	Rotgold 750	75% Feingold, Dazu überwiegend Kupfer und Silber.	
15 	Gelbgold 585	58,5% Feingold, Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	Beliebte GERSTNER-Trauringlegierung mit sehr guten Trageeigenschaften.
16 	Mittelgold (rötlich) 585	58,5% Feingold, Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	
17 	Rotgold 585	58,5% Feingold, Dazu überwiegend Silber und Kupfer.	
18 	Gelbgold 375	37,5% Feingold, Dazu überwiegend Silber und Bronze.	Preisgünstige GERSTNER-Trauringlegierung.
19 	Mittelgold (rötlich) 375	37,5% Feingold, Dazu überwiegend Silber, Kupfer und Bronze.	
20 	Rotgold 375	37,5% Feingold, Dazu Silber, Kupfer und Bronze.	
21 	Gelbgold 333	33,3% Feingold, Dazu Silber, Kupfer und Bronze.	Preisgünstige GERSTNER-Trauringlegierung.

Die Originalfarben entnehmen Sie bitte unserem Farbspektrum.

Einige wenige Modelle in unserer Kollektion werden aus technischen Gründen gegossen. Die Gusslegierungen entsprechen nicht den oben genannten Angaben.